

<b>DUOPROTECT</b>			<b>FIBRE BOIS RIGIDE : Pare-pluie / support d'enduits</b>			<b>COND TH= 0,044</b>		
Ep	Dim.	m <sup>2</sup> /pnx	Densité kg/m <sup>3</sup>	nb pnx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Rth	Déph. TH en heure	Détail
22	585 x 1885	1,10	180	108	119,09	0,50	2h15	oui
35	575 x 1875	1,08		66	71,16	0,80	4h00	oui
22	585 x 2485	1,45		108	157,00	0,50	2h15	
35	575 x 2475	1,42		66	93,93	0,80	4h00	
40	575 x 2475	1,42		60	85,39	0,91	4h30	oui
52	575 x 2475	1,42		46	65,46	1,18	6h00	
60	572 x 2472	1,41		40	56,56	1,36	7h00	
80	572x1872	1,07		30	32,12	1,82	9h00	
100	572x1872	1,07		24	25,70	2,27	11h30	
120	572x1872	1,07		20	21,42	2,73	13h30	

<b>MULTISOL 140</b>			<b>FIBRE BOIS RIGIDE : Pare-pluie / support d'enduits</b>			<b>COND TH= 0,042</b>		
Ep	Dim.	m <sup>2</sup> /pnx	Densité kg/m <sup>3</sup>	nb pnx/pal	m <sup>2</sup> /pal	Rth	Déph. TH en heure	Détail
20	600 x 1900	1,14	140	120	136,80	0,48	1h45	oui
40	600 x 1900	1,14		60	68,40	0,95	3h45	
60	572 x 1872	1,07		40	42,83	1,43	5h30	oui
80	572 x 1872	1,07		30	32,12	1,90	7h30	
100	572 x 1872	1,07		24	25,70	2,38	9h15	
120	572 x 1872	1,07		20	21,42	2,86	11h00	

<b>LIEGE 130kg/m<sup>3</sup></b>			<b>Pièces humide / dalle / support d'enduits</b>			<b>COND TH= 0,040</b>		
Ep	Dim.	m <sup>2</sup> /pnx	Densité kg/m <sup>3</sup>	nb pnx/col	m <sup>2</sup> /pal	Rth	Déph. TH en heure	Détail
20	500 x 1000	0,5	130	15	120	0,5	2h00	oui
30				10	80	0,75	3h00	
40				8	64	1	3h45	
50				6	48	1,25	4h45	
60				5	40	1,5	5h45	
80				4	32	2	7h30	